

MASTERTOP[®] P 684

dříve CONIPUR 84

Jednosložkový speciální spojovací můstek obsahující rozpouštědla

Popis výrobku

MASTERTOP[®] P 684 je rozpouštědlový jednosložkový pigmentovaný nízkoviskózní spojovací můstek.

Oblasti použití

MASTERTOP[®] P 684 se používá jako spojovací můstek na neželezné kovy jako je hliník, zinek, měď a další pro napojení následně prováděných epoxidových a

polyuretanových systémů MASTERTOP[®] a CONIPUR.

Vlastnosti a výhody

- nízká viskozita
- lehká aplikace
- krátký interval pro nanášení dalších vrstev
- jednosložkový materiál
- vysoká přídržnost s nesavými podklady

Technické údaje*

Hustota směsi		g/cm ³	0,9
Viskozita (pohárek 4 mm/dle DIN)		sec	20
Obsah pevných částic	objemově	%	25
Interval pro další vrstvu/pochůznost	při 10°C	hod hod	min. 2 max. 4
	při 20°C	hod hod	min. 0,5 max. 2
	při 30°C	hod hod	min. 0,25 max. 1
Teplota podkladu a při provádění		°C	min. 8
		°C	max. 40
Maximální dovolená relativní vlhkost vzduchu		%	80

* Výše uvedené hodnoty jsou pouze orientační a neměly by být používány jako podklad pro tvorbu specifikací.

Příprava a vlastnosti podkladu

Podklad musí být nosný, pevný, bez volných částic, prachu, mastnoty, gumových otisků a jiných nečistot. Doporučuje se podklad otryskat pískem či ocelovými kuličkami nebo obrousit. Teplota podkladu musí být alespoň 3°C nad naměřeným rosným bodem.

Pokyny pro aplikaci

MASTERTOP[®] P 684 je jednosložkový, pigmentovaný materiál a je nutno jej řádně před použitím promíchat. Je nutno dbát na důkladné promíchání u okrajů a dna nádoby. Mísí se pomalootáčkovou vrtačkou

s nástavcem na míchání barev (asi 300 ot/min.) po dobu alespoň 3 minut, dokud není hmota homogenní a stejnobarevná.

Při mísení a aplikaci nesmí teplota materiálu překročit 15-25°C.

Po namíchání se MASTERTOP® P 684 aplikuje rovnoměrně na předem připravený podklad hadříkem nebo válečkem s krátkým vlasem **v co nejtenčí vrstvě**.

Po aplikaci by měl být materiál chráněn před přímým kontaktem s vodou asi po dobu 2 hodin. Během této doby může kontakt s vodou negativně ovlivnit přilnavost dalších vrstev.

Je též nezbytné, aby před aplikací následných vrstev v pryskyřici obsažená rozpouštědla bezesbytku vyprchala.

Postup při aplikaci/příklady

1. Penetrace – provedení spojovacího můstku

1.1 Příprava podkladu - viz Příprava a vlastnosti podkladu

1.2 MASTERTOP® P 684 se stejnoměrně tence nanese hadříkem nebo se naválečkuje

Spotřeba: max. 60g/m²

Čištění

Při přerušení a po dokončení prací je nutné hadřík nebo váleček odstranit dle místních předpisů.

Balení

MASTERTOP® P 684 se dodává v balení 4,8 kg.

Barva

Žlutozelená.

Skladování

Skladujte v suchu, v původních, neotevřených a nepoškozených nádobách/obalech při doporučené teplotě 15-25°C. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při výše uvedených podmínkách skladování lze materiál skladovat po dobu uvedenou na obalu výrobku.

Fyziologické účinky/bezpečnostní opatření

MASTERTOP® P 684 je ve vytvrzené formě fyziologicky nezávadný.

Při práci s materiálem je třeba dodržovat následující ochranná/bezpečnostní opatření:

Vyhnete se inhalaci výparů a kontaktu s kůží. Noste ochranné rukavice a ochranné brýle. Během práce nejezte, nekuřte a chraňte materiál před otevřeným ohněm. Bezpečnostní opatření pro manipulaci s materiálem a při dopravě najdete v příbalovém letáku a v materiálovém a bezpečnostním listu.

Technická podpora

Příslušný spolupracovník firmy BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info@basf-sh.cz
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky@basf-sh.cz

Severní Čechy

602 583 788
602 583 785

Severovýchodní Čechy

602 583 785

Západní Čechy

724 338 048
602 583 793

Jižní Čechy

602 583 792

Střední Čechy (Praha)

602 136 612
724 202 442

Východní Čechy

602 583 786

Střední Morava

602 583 791
723 415 324

Jižní Morava

602 583 791
602 583 789

Severní Morava

721 656 690
602 529 935

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz
Vydáno: leden 2008

Novým vydáním ztrácí staré platnost.