

MASTERTOP[®] P 691

Jednosložkový polyuretanový spojovací můstek

Popis výrobku

MASTERTOP[®] P 691 je rychle vytvrzující, jednosložkový čistý polyuretanový nátěr s obsahem rozpouštědel, který vytvrzuje vzdušnou vlhkostí.

Oblasti použití

MASTERTOP[®] P 691 se používá jako spojovací můstek pro hydroizolační membrány CONIPUR. Používá se jak pod nové polyuretanové hydroizolace tak i na staré hydroizolace např. při jejich opravách.

MASTERTOP[®] P 691 může být též použit jako spojovací můstek na penetrační epoxidový nátěr s křemičitým posypem pro hydroizolace trvale vystavené vodnímu sloupci.

Vlastnosti a výhody

- Vynikající přilnavost ke staré stříkané hydroizolaci zvláště u aplikací, kde je hydroizolace trvale namáhána vodou
- rychle vytvrzující
- dlouhý interval přetíratelnosti
- nízká viskozita
- lehká aplikace
- nízká spotřeba

Technické údaje*

Hustota směsi	při 20°C	g/cm ³	cca 1,00
Obsah pevných částic		%	cca 60
Viskozita (DIN pohárek 4 mm)	při 20°C	sec	25
Interval pro další vrstvu/pochůznost	při 10°C/ 50% relativní vlhkosti	hod hod	min. 3 max.36
	při 23°C/ 50% relativní vlhkosti	hod hod	min. 1,5 max. 24
	při 30°C/ 50% relativní vlhkosti	hod hod	min. 1,0 max. 24
Teplota podkladu a při provádění		°C	min. 5 max.30
Maximální dovolená relativní vlhkost vzduchu		%	min. 40 max. 90

* Výše uvedené hodnoty jsou pouze orientační a neměly by být používány jako podklad pro tvorbu specifikací.

Pokyny pro aplikaci

MASTERTOP[®] P 691 je jednosložkový materiál. Po přelití do jiné nádoby a řádném promíchání je materiál připraven k okamžitému použití.

Při aplikaci nesmí teplota materiálu překročit 15-25°C.

MASTERTOP[®] P 691 se stejnoměrně rozetře širokým válečkem. Nenanášejte materiál v přebytku, aby nedocházelo k pění na povrchu. Po aplikaci musí být materiál chráněn

před přímým kontaktem s vodou ca. 24 hodin (při 23 °C / 50% rel.vlhkosti).

Před aplikací následných vrstev musí dojít k celkovému vyprchání rozpouštědel.

Příprava a vlastnosti podkladu

MASTERTOP® P 691 se provádí na vyspravené, připravené podklady.

Podklad musí být pevný, suchý a schopný zatížení, bez volných částic prachu, mastnoty, gumových rýh a jiných nečistot. Doporučuje se podklad otryskat pískem či ocelovými kuličkami a poškozená místa opravit. Ostříkání pískem je třeba pouze, je-li materiál velmi znečištěn nebo se překročila doba mezi jednotlivými intervaly nátěrů. Po přípravě podkladu musí být soudržnost alespoň 1,5 N/mm².

Teplota podkladu musí být alespoň 3°C nad běžným rosným bodem. Připravený podklad musí být chráněn před vzlínající vlhkostí.

Postup při aplikaci/příklady

1. Penetrace-spojovací můstek

1.1 Příprava podkladu - viz Příprava a vlastnosti podkladu

1.2 Nanesení MASTERTOP® P 691 se aplikuje stejnoměrně válečkem. Materiál se nesmí nanášet v přebytku, aby nedocházelo k pění na povrchu.
Spotřeba: ca. 0,05 - 0,15 kg/m²

Čištění

Při přerušení a po dokončení prací je nutné všechny opakovaně používané nástroje a zařízení očistit přípravkem Reiniger 40.

Balení

MASTERTOP® P 691 se dodává v 24 kg balení.

Barva

Bezbarvý.

Skladování

Skladujte v suchu, v původních, neotevřených a nepoškozených nádobách/obalech při doporučené teplotě 15-25°C. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při výše uvedených podmínkách skladování lze materiál skladovat po dobu uvedenou na obalu výrobku.

Fyziologické účinky/bezpečnostní opatření

MASTERTOP® P 691 je ve vytvrzené formě fyziologicky nezávadný.

Při práci s materiálem je třeba dodržovat následující ochranná/bezpečnostní opatření:

Vyhnete se inhalaci výparů a kontaktu s kůží. Noste ochranné rukavice a ochranné brýle. Během práce nejezte, nekuřte a chraňte materiál před otevřeným ohněm. Bezpečnostní opatření pro manipulaci s materiálem a při dopravě najdete v příbalovém letáku a v materiálovém a bezpečnostním listu.

Technická podpora

Příslušný spolupracovník firmy BASF Stavební hmoty s.r.o. Česká republika je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o. **Severní Čechy**
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

602 583 785

Jižní Čechy
724 985 467

Severní Morava
721 656 690

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Západní Čechy
724 916 877

Střední Čechy (Praha)
724 985 467

Jižní Morava
602 583 791

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz

Vydáno: září 2006

Novým vydáním ztrácí staré platnost.