

Technický list č. BL 60

Lepidlo na gumové krytiny

GKL 354

Oblasti použití

- Pro podlahy v interiérech.
- K lepení gumových podlah do tloušťky až 4 mm s hladkým nebo obroušeným rubem např. Noraplan nebo Norament.
- Vhodné pro podklady s podlahovým topením.
- Vhodné pro používání kolečkových židlí podle normy DIN EN 12 529.

Vlastnosti produktu

- Velmi nízký obsah emisních látek, GEV-EMICODE EC 1.
- Bez rozpouštědel podle TRGS 610, Giscodex D 1.
- Velmi dobrá přilnavost.
- Vysoce vydatné.

Údaje pro zpracování

Technické údaje o materiálu

Materiál na bázi disperze ze syntetické pryskyřice.	
Komponenty	1-komponentní
Objemová hmotnost	cca 1,21 g/cm ³
Konzistence	pastovitá
Barva	světle béžová
Označení podle předpisu: Přeprava nebezpečných látek na pozemních komunikacích, po železnici a v lodní dopravě (GGVSEB) Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV)	není nebezpečný. produkt bez povinného označení
Skladování v suchu a chladnu (nesmí zmraznout). Skladovatelnost cca 9 měsíců.	
Další informace viz odstavec Bezpečnostní pokyny.	

Technické údaje pro zpracování

Spotřeba	cca 300 až 350 g/m ²
Teplota interiéru a podkladu	+15 až +25 °C
Doba pro pokládku po	cca 5 až 15 minutách po nanesení lepidla
Zatížitelné po*	cca 48 hodinách
Svařování spojů po*	cca 48 hodinách
Konečná lepicí síla po*	cca 72 hodinách
Typ nanášení	jednostranně na připravený podklad, zubovou špachtlí A2

*Při +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tento čas zkracují, nižší naopak prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu uvedené časy prodlužuje.

Vhodné podklady

- Savé minerální podklady.
- Minerální PCI – stěrky.

Příprava podkladu

Platí nařízení podle normy DIN 18 365. Podklad musí být savý, připravený, čistý, suchý, bez prasklin, pevný a soudržný, musí být zbaven nátěru a jiných nesoudržných částí. Je-li to nutné, podklad zbrousit, řádně vysát výkonným průmyslovým vysavačem, napenetrovat a vystěrkovat doporučenými produkty od PCI v tl. min. 2 mm.

Zpracování lepidla GKL 354

Lepidlo GKL 354 před aplikováním dobře promíchat a nanést na podklad doporučenou zubovou špachtlí. Po 5 až 15 minutách krytinu následně položit a přitlačit a nebo zaválcovat. Je nutné dbát na celoplošné přilnutí spodní vrstvy podlahové krytiny na lepidlo. Je nutné zabránit přímému slunečnímu svitu bezprostředně po pokládce. Svaření spojů je možné nejdříve po 48 hodinách. Náradí se musí očistit vodou. Znečištěné části podlahové krytiny je třeba okamžitě vyčistit vodou. Při pokládce se nesmí opomenout doporučení od jednotlivých výrobců podlahových krytin. Pokud má dojít následně k vysokému zatížení podkladu vlhkostí, vysokými teplotami (např. vysokým slunečním zářením nebo také v oblasti střechy) nebo mechanickým zatížením kolečky a podobně (např. pojezdovými nakladači), potom je nutné použít lepidlo GKL 356.



Balení a skladovatelnost

- 14 kg plastový kbelík Art. – Nr./EAN – Průfz. 4314/1.
- Skladovat v suchu a chladnu (nesmí zmrznout) cca 9 měsíců.

Bezpečnostní pokyny**Všeobecné předpisy pro disperzní produkty:**

Disperzi nenechat zaschnout na pokožce. Zaschlou disperzi omýt vodou a mýdlem. Při nebezpečí zasažení očí používat doporučenou ochranu. Pokud disperze zasáhne oko, je nutné ho řádně vymýt vodou. Pokud podráždění oka v nejbližších minutách nepoleví, je třeba vyhledat lékaře.

Další informace viz bezpečnostní list.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Odstraňování prázdných obalů

Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Typy vhodných špachtlí

A2



BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Obchodní a odborné poradenství
Praha
724 212 449
Střední a Severní Čechy
724 940 257
Západní a Jižní Čechy
724 916 820
Východní Čechy
724 532 473
Morava
725 782 026

Produktový manažer
724 269 012
pci-produkty@basf.com

Servis a poradenství na stavbách
Praha
602 136 612
Východní, Střední a Severní Čechy
724 929 531
Západní a Jižní Čechy
724 164 706
Morava
724 965 589

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradnu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předsmulvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz
Vydáno: listopad 2011

Novým vydáním pozbývá staré platnost.