

Technický list č. BL 53

Lepidlo na textilní krytiny

TKL 315

Oblasti použití

- Pro podlahy v interiérech.
- K lepení:
 - Textilních podlahových krytin s textilním rubem.
 - Textilních podlahových krytin se syntetickým rubem.
 - Textilních podlahových krytin s jutovým rubem.
 - Textilních podlahových krytin s kompaktním pěnovým rubem.
 - Textilních podlahových krytin s latexovým pěnovým rubem nebo latexovým potěrem.
 - Pletených krytin.
 - Tkaných textilních podlahových krytin.
 - Izolačních podložek PCI.
 - Krytin z jehlové plsti.
- Vhodné pro podlahové topení.
- Vhodné pro používání kolečkových židlí podle DIN EN 12 529.
- Vhodné pro mokré čištění šamponovými a reakčními čistidly (po 7 dnech).

Vlastnosti produktu

- Velmi nízký obsah emisních látek, GEV – EMICODE EC 1.
- Bez rozpouštědel podle TRGS 610, Giscode D 1.
- Bez zápachu.
- Dobrá tažná síla.
- Vysoce vydatný.

Údaje pro zpracování

Technologické údaje o materiálu

Materiál na bázi disperze ze syntetické pryskyřice.	
Komponenty	1-komponentní
Objemová hmotnost	cca 1,40 g/cm ³
Konzistence	pastovitá
Barva	bílá
Označení podle předpisu	
Přeprava nebezpečných látek (GGVS)	není nebezpečný odpad produkt bezpovinného označení
Hořlavost kapalin (VbF)	
Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV)	
Skladování v suchu a chladnu (nesmí zmrznout), ne dlouhodobě nad +30 °C.	
Skladovatelnost cca 9 měsíců.	
Další informace v odstavci Bezpečnostní předpisy.	

Technické údaje pro zpracování

Spotřeba	cca 300 až 400 g/m ²
Teplota interiéru a podkladu	+15 až +25 °C
Doba pro pokládku	po cca 0 až 15 minutách
Zatížitelné po*	cca 24 hodinách
Konečná lepicí síla po*	cca 72 hodinách
Typ nanášení	jednostranně na připravený podklad, zubatou špachtlí A 2, B 1 nebo B 2, podle rubu krytiny

* Při +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tento čas zkracují, nižší naopak prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu uvedené časy prodlužuje.

Vhodné podklady

- Savé minerální podklady.
- Minerální stěrky PCI.
- Izolační podložky PCI.

Příprava podkladu

Platí nařízení DIN 18 365.

Podklad musí být připravený, čistý, suchý, bez prasklin, pevný a soudržný, musí být zbaven náteru a jiných nesoudržných částí. Nesmí se drodit. Je-li to nutné, podklad zbrousit, řádně vysát, napenetrovat a vystěrkovat doporučenými produkty PCI.



Zpracování lepidla TKL 315

Lepidlo TKL 315 před aplikováním dobře promíchat a nanést na podklad způsobem zubovou špachtlí.

V průběhu doby pokládky od 15 minut krytinu následně položit a přitlačit a nebo zaválcovat.

Po cca 20 až 30 minutách je třeba zvláště u méně poddajných krytin válcování opakovat.

Je nutné dbát na celoplošné přilnutí spodní vrstvy podlahové krytiny.

Nářadí se musí očistit teplou vodou. Znečištěné části podlahové krytiny je třeba okamžitě vyčistit teplou vodou nebo čisticím na koberce.

Při pokládce se nesmí opomenout doporučení od jednotlivých výrobců podlahových krytin.

Balení a skladovatelnost

- 14 kg plastový kbelík Art. – Nr./EAN – Průfz. 4340/0

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné předpisy pro disperzní produkty
Disperzi nenechat zaschnout na pokožce. Zасhlou disperzi omýt vodou a mýdlem. Při nebezpečí zasažení očí chránit oči. Pokud disperze zasáhne oko, je nutné ho řádně vymýt vodou. Pokud podráždění oka v nejbližších minutách nepoleví, je třeba vyhledat lékaře. Další informace viz bezpečnostní list.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Odstraňování prázdných obalů

Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Typy vhodných špachtlí

A2



B1



B2



BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Obchodní a odborné poradenství
Praha
724 212 449
Střední a Severní Čechy
724 940 257
Západní a Jižní Čechy
724 916 820
Východní Čechy
724 532 473
Morava
725 782 026

Produktový manažer
724 269 012
pci-produkty@basf.com

Servis a poradenství na stavbách
Praha
602 136 612
Východní, Střední a Severní Čechy
724 929 531
Západní a Jižní Čechy
724 164 706
Morava
724 965 589

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradů. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz
Vydáno: srpen 2011

Novým vydáním pozbývá staré platnost.