

Vodivé lepidlo na textilní krytiny TKL 318-L

Oblasti použití

- Pro podlahy v interiérech.
- K lepení vodivých podlahových krytin jako např.:
 - Textilní podlahové krytiny s textilním rubem.
 - Textilní podlahové krytiny se syntetickým rubem.
 - Textilní podlahové krytiny s jutovým rubem.
 - Textilní podlahové krytiny s latexovým rubem.
 - Pletené krytiny.
 - Tkané textilní podlahové krytiny.
- Vhodné pro podlahové topení.
- Vhodné pro používání kolečkových židlí podle DIN EN 12 529.
- Vhodné pro mokré čištění šamponovými a reakčními čistidly.

Vlastnosti produktu

- Bez rozpouštědel podle TRGS 610, Giscodex D 1.
- Vodivý.
- Světlá barva.
- Dobrá tažná síla.
- Vysoce vydatný.

Údaje pro zpracování

Technologické údaje o materiálu

Materiál na bázi disperze ze syntetické pryskyřice.

Komponenty	1 – komponentní
Objemová hmotnost	cca 1,20 g/cm ³
Konzistence	pastovitá
Barva	světle šedá
Průchozí odpor	menší než 3 x 10 ⁵ Ohm

Označení podle předpisu

- Přeprava nebezpečných látek (GGVS) – není nebezpečný.
- Hořlavost kapalin (VbF) – odpadá.
- Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV) – produkt bez povinného označení.

Skladování v suchu a chladnu (nesmí zmrznout).

Skladovatelnost min. 9 měsíců, ne dlouhodobě nad +30 °C.

• Další informace v odstavci bezpečnostní předpisy.

Technické údaje pro zpracování

Spotřeba	cca 450 až 550 g/m ²
Teplota interiéru a podkladu	+15 až +25 °C
Způsob nanášení	jednostranně na podklad zubatou špachtlí S 2**
Doba pro pokládku po	cca 10 až 15 minutách
Zatížitelné po*	cca 24 hodinách
Konečná lepicí síla po*	cca 72 hodinách

* Při +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tento čas zkracují, nižší naopak prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu uvedené časy prodlužuje.

** je dodávána na víku s lepidlem

Vhodné podklady

- Savé minerální podklady.
- Minerální PCI – stěrky.

Příprava podkladu

- Platí nařízení podle normy DIN 18 365.
- Podklad musí být připravený, čistý, suchý, bez prasklin, pevný a soudržný.
- Je-li to nutné, podklad zbrousit, řádně vysát, napenetrovat a vystěrkovat doporučenými PCI-produkty.
- Vytvoření svodového systému:
Plochy nad 30 m² se uzemní měděným páskem KB 938-L.



■ Zpracování lepidla TKL 318-L

- Lepidlo TKL 318-L před aplikováním dobře promíchat a nanést na podklad doporučenou zubatou špachtlí. V průběhu doby pokládky od 10 do 30 minut krytinu následně položit a přitlačit a nebo zaválcovat. Po cca 50 až 60 minutách je třeba zvláště u méně poddajných krytin válcování opakovat.
- Je nutné dbát na celoplošné přilnutí spodní vrstvy podlahové krytiny.
- Nářadí je třeba očistit teplou vodou. Znečištěné části podlahové krytiny je třeba okamžitě vyčistit teplou vodou nebo čisticím prostředkem na koberce.
- Při pokládce se nesmí opomenout doporučení od jednotlivých výrobců podlahových krytin.

Balení a skladovatelnost

- 14 kg plastový kbelík Art. – Nr./EAN – Průřz. 4308/0
- Skladovatelnost: v suchu a chladnu (nesmí zmrznout) cca 9 měsíců.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné předpisy pro disperzní produkty

Disperzi nenechat zaschnout na pokožce. Zaschlou disperzi omýt vodou a mýdlem. Při nebezpečí zasažení očí chránit oči. Pokud disperze zasáhne oko, je nutné ho řádně vymýt vodou. Pokud podráždění oka v nejbližších minutách nepoleví, je třeba vyhledat lékaře. Další informace je možno získat z PCI bezpečnostního listu.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Odstraňování prázdných obalů

Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Typy vhodných špachtlí



S 2

Kontakt

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.
K Májovu 1244, CZ-537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161
e-mail: info@basf-sh.cz
www.basf-sh.cz

Obchodní a odborné poradenství

mobil: +420 724 269 012 +420 724 532 473
+420 724 212 449 +420 724 916 820
e-mail: softflooring@basf-sh.cz

Servis a poradenství na stavbách

mobil: +420 724 965 589
+420 724 940 257

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši radu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz