

Lepidlo na linoleum LKL 334

Oblasti použití

- Pro podlahy v interiérech.
- K lepení:
 - krytin z přírodního linolea
 - korkových linoleí
- Vhodné pro podlahové topení.
- Vhodné pro používání kolečkových židlí podle normy DIN EN 12 529.

Vlastnosti produktu

- Velmi nízký obsah emisních látek PLUS, označeno EC 1 plus.
- Bez obsahu rozpouštědel TRGS 610, Giscode D1.
- Bez zápachu.
- Dobrá tažná síla.
- Vysoce vydatný.

Údaje pro zpracování/Technické údaje

Materiálně technologické údaje

Materiál	Akrylátové disperze, minerální plniva, aditiv a konzervační látky
Komponenty	1-komponentní
Těsnost	cca 1,33 g/cm ³
Konzistence	pastovitá
Barva	světle béžová
Označení podle předpisu	
Přeprava nebezpečných látek na pozemních komunikacích a po železnici. (GGVSEB)	není nebezpečný
Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV)	produkt bez povinného označení
<i>Další informace: v odstavci bezpečnostní předpisy.</i>	
Skladování v suchu a chladnu z dosahu mrazu.	
Skladovatelnost cca 9 měsíců.	

Technické údaje pro zpracování

Spotřeba	ca 350 až 450 g/m ²
Teplota interiéru a podkladu	+18 °C až +25 °C, rel. vlhkost vzduchu menší než 75%
Typ nanášení	jednostranně na připravený podklad, zubatou špachtlí B 1 nebo B 2 (viz vyobrazení), podle rubu krytiny
Doba pro pokládku po	cca 0 až 15 minutách
Zatížitelné po*	cca 24 hodinách
Konečná lepicí síla po*	cca 72 hodinách

*Při +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tento čas zkracují, nižší naopak prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu uvedené časy prodlužuje.

Vhodné podklady

- Savé minerální podklady.
- Minerální PCI – stěrky.

Příprava podkladu

- Platí nařízení podle normy DIN 18 365.
- Podklad musí být čistý, suchý, bez prasklin, pevný, soudržný, musí být zbaven nátěrů a jiných nesoudržných částí.
- Je-li to nutné podklad zbrusit řádně vysát napenetrovat a vyštěrkovat doporučenými produkty od PCI v tl. min. 2 mm.

Zpracování lepidla LKL 334

- Pro nejlepší pokládku je nutné vytvořit příznivé interiérové klima, minimálně +18 °C při relativní vlhkosti vzduchu pod 75 %.
- Krytina se musí nechat aklimatizovat den před pokládkou ve srolovaném stavu v dobře temperované místnosti. Linoleové dlaždice se doporučují jeden den před pokládkou vybalit.
- Lepidlo LKL 334 před aplikováním dobře promíchat a nanést na podklad doporučenou zubatou špachtlí. V průběhu doby pokládky od 0 - 15 minut krytinu položit, přitlačit a následně zaválcovat.
- Je nutné dbát na celoplošné přilnutí spodní vrstvy podlahové krytiny.
- Nářadí se musí očistit teplou vodou. Znečištěné části podlahové krytiny je třeba okamžitě vyčistit teplou vodou nebo čistidlem na koberce.
- **Při pokládce se nesmí opomenout doporučení od jednotlivých výrobců podlahových krytin.**



Balení a skladovatelnost

- 14kg plastový kbelík Art. – Nr./EAN – Průfz. 4312/7.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecná upozornění pro disperzní produkty. Disperzi nenechat zaschnout na pokožce. Suchou disperzi omýt vodou a mýdlem. Při nebezpečí zasažení očí používat ochranné pomůcky. Pokud se disperze dostane do oka, je nutné postižené místo řádně omýt čistou vodou. Pokud podráždění oka do několika málo minut neustane, je nutné vyhledat lékaře. Giscodex D1.

Další informace je možno získat z bezpečnostního listu.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Odstraňování prázdných obalů

Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Obchodní a odborné poradenství
Praha
724 212 449
Střední a Severní Čechy
724 940 257
Západní a Jižní Čechy
724 916 820
Východní Čechy
724 532 473
Morava
725 782 026

Produktový manažer
724 269 012
pci-produkty@basf.com

Servis a poradenství na stavbách
Praha
602 136 612
Východní, Střední a Severní Čechy
724 929 531
Západní a Jižní Čechy
724 164 706
Morava
724 965 589

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz
Vydáno: červen 2011

Novým vydáním pozbývá staré platnost.