

Izolační podložky DU 903/DU 905

Oblasti použití

- Pro podlahy v interiérech.
- Ke zvýšení kročejové neprůzvučnosti a tepelné izolaci pod podlahovou krytinou.
- Způsobitelné pro textilní krytiny, tkané filcové krytiny, PVC a CV krytiny.
- Pro pokládku na:
 - Savé podklady jako beton, cementové potěry.
 - Anhydritové potěry, magnesitové potěry.
 - Minerální PCI stěrky.
 - Podlahy z dřevěných prken.
 - Dřevotřískové desky.

Vlastnosti produktu

- Snadno se řeže a pokládá.
- Tlumí podlahový provoz a tepelně izoluje, zvyšuje tak komfort chůze a bydlení.
- Tloušťky izolační podložky:
 - DU 903: 3 mm
 - DU 905: 5 mm

Údaje pro zpracování/Technická data

Technologické údaje o materiálu

Materiál na bázi

- Izolační podložka DU 903 korek guma granulát
- Izolační podložka DU 905 korek guma granulát

Barva

- Izolační podložka DU 903 hnědo– černá granulát
- Izolační podložka DU 905 hnědo – černá granulát

Tloušťka vrstvy

- Izolační podložka DU 903 3 mm
- Izolační podložka DU 905 5 mm

Šířka role

- Izolační podložka DU 903 1 m
- Izolační podložka DU 905 1 m

Délka role

- Izolační podložka DU 903 20 m
- Izolační podložka DU 905 20 m

Váha role

- Izolační podložka DU 903 27 kg
- Izolační podložka DU 905 45 kg

Plošná hmotnost

- Izolační podložka DU 903 1,35 kg/m²
- Izolační podložka DU 905 2,25 kg/m²

Označení podle předpisu

- Přeprava nebezpečných látek (GGVS) – není nebezpečný.
- Hořlavost kapalin (VbF) – odpadá.
- Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV) – produkt bez povinného označení.

Třída stavební hmoty podle DIN 4102 B2.

Skladování cca 18 měsíců, v rolích nastojato.

Technické údaje pro zpracování

Teplota interiéru a podkladu +15 až +25 °C

Směr pokládky

napříč k rolím krytiny

Nalepení na připravený podklad

Univerzální lepidlo UKL 302

Lepidlo na textilní krytiny TKL 315

Lepidlo na krytiny z PVC PKL 324

Práškové lepidlo na parkety PAR 362

PU lepidlo na parkety PAR 364



Zlepšení kročejové neprůzvučnosti u 2 mm tloušťky ve spojení s 2 mm tloušťky lepeného PVC*.

- Izolační podložka DU 903 cca 18 dB
 - Izolační podložka DU 905 cca 20 dB
 - Tepelná vodivost cca 0,12 W/mK
 - Tepelný odpor podle DIN 52 612
 - Izolační podložka DU 903 $1/\lambda = 0,025 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
 - Izolační podložka DU 905 $1/\lambda = 0,041 \text{ m}^2 \text{ K/W}$.
- Způsobilé pro kolečkové židle v závislosti na krytině.

* Při zvolení způsobilých krytin a odpovídajícího materiálu je možno získat hodnoty 30 až 34 dB.

■ Lepení izolační podložky DU 903/DU 905

- Platí nařízení podle normy DIN 18 365.
- Izolační podložka DU 903 nebo DU 905 se lepí na připravený podklad lepidlem UKL 302, TKL 315 nebo PKL 324, PAR 362 nebo PAR 364.
- Při pokládce je nutné dbát na doporučení o přípravě podkladu.
- Izolační podložka se lepí napříč k rolím podlahové krytiny.

■ Pokládání izolační podložky DU 903 a DU 905

- Nalepit lepidlem UKL 302 nebo TKL 315.
- PVC a CV krytiny nalepit až po aklimatizaci trvajících 1 den lepidlem UKL 302 nebo PKL 324.
- Parkety nalepit až 1 den po nalepení izolační podložky DU 903/905 Práškovým lepidlem na parkety PAR 362 nebo PU lepidlem na parkety PAR 364.

Balení a skladovatelnost

- Izolační podložka DU 903: 20 m role (20 m²)
Art. – Nr./EAN – Prófy. 4401/8
- Izolační podložka DU 905: 20 m role (20 m²)
Art. – Nr./EAN – Prófy. 4402/5

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Odstraňování prázdných obalů

Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Kontakt

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.
K Májovu 1244, CZ-537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161
e-mail: info@basf-sh.cz
www.basf-sh.cz

Obchodní a odborné poradenství

mobil: +420 724 269 012
+420 724 532 473
+420 724 212 449
e-mail: softflooring@basf-sh.cz

Servis a poradenství na stavbách

mobil: +420 724 965 589

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši radu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz