

# Penetrační nátěr VG 6

## Oblasti použití

- Pro použití v interiérech.
- K penetraci před pokládkou parket nebo dřevěných plovoucích podlah, lepených lepidlem PAR 367.
- K penetraci podkladů jako jsou:
  - Cementové podklady.
  - Anhydritové a sádrové potěry.

## Vlastnosti produktu

- Obsahuje rozpouštědla podle TRGS 610, Giscode S 1.
- Připraven k okamžité spotřebě.
- Barva nažloutlá.

## Údaje pro zpracování

### Materiálně technologické údaje

Materiál na bázi syntetické pryskyřice, bez rozpouštědel.

Komponenty	1 – komponentní
Objemová hmotnost	cca 0,82 g/cm <sup>3</sup>
Konzistence	jemně tekutá
Barva	bezbarvý

### Označení podle předpisu

- Přeprava nebezpečných látek (GGVS) Kl. 3, VPG II UN 1263 Farbe
- Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV) – lehce zápalná, dráždivá.

Skladování v chladnu a suchu.

Skladovatelnost cca 9 měsíců.

Neskladovat dlouhodobě při teplotách nad +30 °C.

- Další informace v odstavci bezpečnostní předpisy.

## Technické údaje pro zpracování

Spotřeba	cca 150 g/m <sup>2</sup>
Okolní teplota a teplota podkladu	+10 až +25 °C
Doba tvrdnutí*	
Pochozí po*	cca 1 hodině
K pokládce po*	cca 1 hodině

\* Při +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tento čas zkracují, nižší naopak prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu uvedené časy prodlužuje.

## ■ Příprava podkladu

- Platí nařízení podle normy DIN 18 356.
- Podklad musí být suchý, pevný, čistý a nosný. Mastnoty, nesoudržné povrchy a nečistoty je nutné šetrně seškrábat.
- Lítý anhydrit či sádrové potěry nesmí vykazovat více než 0,5 % obsahu zbytkové vlhkosti (měřeno s CM – přístrojem).
- Zbytky starých lepidel musejí být úplně odstraněny.
- Případné praskliny utěsnit opravnou soupravou RRS 47.

## ■ Pokyny pro zpracování penetračního nátěru VG 6

- Při práci se musí používat ochranné rukavice, pokud hrozí zasažení očí, je nutné používat ochranné brýle!
- Penetrační nátěr VG 6 se nalije na podklad dle potřeby a rozetře plochou stěrkou nebo pomocí kartáče tak, aby se zamezilo vzniku louží.

## ■ Důležitá upozornění

- Penetrační nátěr VG 6 neaplikovat při teplotách pod +10 a nad +25 °C.
- Při aplikaci musí být zajištěn přísun čerstvého vzduchu.
- Penetrační nátěr VG 6 není určen k penetraci podlah, které jsou nevyhovující pro další pokládku.
- Penetrační nátěr VG 6 není určen jako penetrace pod stěrky.



- Náradí používané pro zpracování penetračního nátěru VG 6 musí být odolné proti rozpouštědlům.
- Náradí se musí očistit okamžitě po skončení prací lihem. Po zatvrdnutí je možné odstranění zbytků materiálu pouze mechanicky.

### Balení a skladovatelnost

4 kg plechový kanystr Art.-Nr./EAN – Prüfz. 4134/5  
Skladovatelnost: v temnu a chladnu cca 9 měsíců.

### Bezpečnostní pokyny

Penetrační nátěr VG 6 obsahuje Kolophonium. Je lehce vznětlivý. Dráždí oči. Je možná senzibilita po styku s pokožkou. Nesmí se dostat do rukou dětí. Výpary mohou způsobit omdlení nebo nevolnost. Nádobu skladovat pouze v dobře uzamčené, stíněné a větrané místnosti. Udržovat z dosahu plamene a tepla – v blízkosti nekouřit. Zamezit styku s pokožkou a očima. V případě zasažení očí okamžitě řádně vypláchnout pod tekoucí vodou a vyhledat lékaře. Nevylévat do kanalizace. Používat ochranné rukavice. Další informace je možno získat v bezpečnostních listech.

### Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

### Odstraňování prázdných obalů

Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

#### **Kontakt**

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.  
K Májovu 1244, CZ-537 01 Chrudim  
tel.: +420 469 607 160  
fax: +420 469 607 161  
e-mail: info@basf-sh.cz  
www.basf-sh.cz

#### **Obchodní a odborné poradenství**

mobil: +420 724 269 012 +420 724 532 473  
+420 724 212 449 +420 724 916 820  
e-mail: softflooring@basf-sh.cz

#### **Servis a poradenství na stavbách**

mobil: +420 724 965 589  
+420 724 940 257

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši radu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace jsou dostupné na internetové adrese [www.basf-sh.cz](http://www.basf-sh.cz)