

# Polyesterový tmel UPE 46

## Oblasti použití

- Pro interiéry a exteriéry.
- K lepení kovových profilů a hřebíkových lišt.
- K vyplnění narušení a prasklin v potěrech.

## Vlastnosti produktu

- Rychle vytvrzující.
- Způsobily pro podlahové topení.

## Údaje pro zpracování

### Technologické údaje o materiálu

Materiál na bázi modifikované polyesterové pryskyřice.

Komponenty	2 – komponentní
Konzistence	thixotropní
Barva	světle růžová

### Označení podle předpisu

- Převoz nebezpečných látek (GGVS).
- Pryskyřice Kl. 3, TIFF. 31 c, UN 1993 vznětlivá tekutá látka, n. a. g. (Styrol).
- Tvrdidlo – žádné nebezpečí v originálním balení.
- Hořlavé kapaliny (VbF).
- Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV).
- Pryskyřice – vznětlivé.
- Tvrdidlo – dráždivý, hořlavý, obsahuje Dibenzolperoxid.

Skladování v suchu a chladnu.

Skladovatelnost cca 6 měsíců.

- Další informace v odstavci bezpečnostní předpisy.

## Technické údaje pro zpracování

Teplota	+10 až +25 °C (teplota podkladu)
Mísící poměr	
pryskyřice : tvrdidlo	= 100 : 2 (ve hmot. jednotkách)
Doba míchání	cca 2 minuty
Doba pro zpracování*	cca 4 minuty
Doba vytvrzení*	cca 30 minut

\* Při +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tento čas zkracují, nižší naopak prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu uvedené časy prodlužuje.

## ■ Příprava podkladu

- Podklad a lepené materiály musí být zbavené prachu, olejů a tuků.

## ■ Zpracování stěrky UPE 46

- Při míchání a zpracování se musí používat ochranné rukavice a ochranné brýle.
- Tvrdidlo v tubě přidat zcela k pryskyřici a řádně promíchat čistou špachtlí. Nádoby po vyjmutí materiálu nevyškrabovat.
- Při lepení kovových profilů nanést homogenně promíchanou stěrku UPE 46 plochou špachtlí na připravený podklad, poté přiložit kovový profil a vyrovnat ho.
- K vyplnění prasklin a širokých mezer nanést stěrku UPE 46 přímo z nádoby na vyplňovaná místa. Poté je nutné čerstvou stěrku UPE 46 zcela zasypat křemičitým pískem se zrnitostí 0,4 mm až 0,7 mm.

## ■ Důležitá upozornění. Neopomeňte prosím

- K silovému spojení prasklin je nutno použít opravnou soupravu RRS 47.
- Nářadí, přístroje a míchací stroje se musí očistit ihned po ukončení prací vodou. Po zatvrdnutí již není čištění vodou možné.



## Balení a skladovatelnost

- 1 kg kombinované balení, Art. –Nr./EAN – Prüfz. 4209/0
- Skladovatelnost: v suchu a chladnu cca 6 měsíců.

## Bezpečnostní pokyny

Při zpracování se musí používat doporučené ochranné rukavice a při nebezpečí odstříku ochranné brýle/ochranu obličeje.

### ■ Pyskyřice

Pyskyřičná složka stěrky UPE 46 je vznětlivá. Nesmí se dostat do rukou dětí. Balení skladovat na dobře větraném místě. Držet z dosahu zápalných zdrojů – nekouřit. Nevdechovat. Při požití okamžitě vyhledat lékaře a ukázat etiketu z balení nebo tento informační list. Používat jen na dobře větraných místech.

### ■ Tvrdidlo

Obsahuje Dibenzoylperoxid. Může způsobit požár. Dráždí oči. Po kontaktu s pokožkou je možná senzibilita. Nesmí se dostat do rukou dětí. Držet z dosahu nečistot, rzi, chemikálií, kyselin, louhů, aminů a sloučenin těžkých kovů. Při zasažení očí okamžitě vymýt vodou a vyhledat lékaře. Hraniční hodnota v rámci EU (II B/6): 250 g/l  
Tento produkt obsahuje maximálně 250 g/l VOC.  
Další informace viz bezpečnostní list.

## Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

## Odstraňování prázdných obalů

Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

### **Kontakt**

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.  
K Májovu 1244, CZ-537 01 Chrudim  
tel.: +420 469 607 160  
fax: +420 469 607 161  
e-mail: info@basf-sh.cz  
www.basf-sh.cz

### **Obchodní a odborné poradenství**

mobil: +420 724 269 012 +420 724 532 473  
+420 724 212 449 +420 724 916 820  
e-mail: softflooring@basf-sh.cz

### **Servis a poradenství na stavbách**

mobil: +420 724 965 589  
+420 724 940 257

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši radu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace jsou dostupné na internetové adrese [www.basf-sh.cz](http://www.basf-sh.cz)