

# Prince Color® Multi Top FM

Disperzní vysoce silikonizovaná fasádní barva.

## Rozsah použití

Nátěry minerálních a disperzních podkladů v interiéru a exteriéru.

- Vhodná na renovační nátěry.

## Vlastnosti

- Vysoce propustná pro vodní páry, odolná proti dešti.
- Lehce se zpracovává, vlastnosti podobné silikátům.
- Nátěr je odolný proti alkáliím a počasí.
- Sd-faktor = < 0,1 m.

## Technická data

materiálová báze	akryl-metyl-silikonát
hustota (DIN 53217, +20 °C)	standard cca 1,60 g/cm <sup>3</sup> Mix: cca 1,50 g/cm <sup>3</sup> - 1,36 g/cm <sup>3</sup>
barevný odstín	standard: bílý BASF Systém: cca 20000 barevných odstínů
stupeň lesku a hodnoty dle DIN 1062	matný, /dle G3 85 ° úhel/, Sd .faktor: < 0,10 m, nasákavost W <sub>3</sub> = ca. 0,05 kg/m <sup>2</sup> h 0,5
zpracování	natírání, válečkování nebo nástřik air-less
teplota zpracování (teplota vzduchu a objektu)	nezpracovávat při teplotě pod +8 °C a ne na přímém slunci
spotřeba (na 2 vrstvy)*	omítka střední zrnitosti: cca 250 ml/m <sup>2</sup> hrubá omítka: cca 350 ml/m <sup>2</sup>
doba schnutí (+20 °C/65 % rel. vlhkosti vzduchu)	lze přetírat po 4–5 hod., proschne po cca 3 dnech
barevné tónování	v systému BASF
ředění	vodou

\* Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu – tu je třeba vyzkoušet přímo na objektu.

## Balení a skladovatelnost

Balení – 10 l, 3 l, PVC kbelík.

Skladovat v suchém a zatepleném skladu, v pevně uzavřených nádobách 12 měsíců od data výroby. Načaté nádoby dobře uzavírat a brzy spotřebovat.

## Zpracování

### Penetrace:

Nutná jen na silně nasákavých, křídovatých a pískujících podkladech – prostředkem Prince Color® Multigrund PGM.

### Základní nátěr:

1x přípravkem Prince Color® Multi Top FM ředěným až do 7 % vodou

### Krycí nátěr:

Materiálem Prince Color® Multi Top FM zředěným až do 3 % vodou.

### Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, zbavený tuků, vosků, silikonů a prachu.

**Nové podklady:** Odstranit nečistoty a plochy očistit. Odstranit i evtl. se vyskytující sintrové nerovnosti.

**Staré podklady:** Plochy očistit za sucha nebo mokrou cestou (mechanicky nebo tlakovou vodou). Při napadení houbami nebo řasami je třeba provést speciální důkladné očištění a dodatečné ošetření prostředkem Prince Color® Multi Top FC. Při výskytu trhlinek doporučujeme naše speciální vyplňovací materiály. Odprýskávající nátěry jakož i neúnosné staré nátěry a vrstvy odstranit a pak očistit (mechanicky nebo vhodnými odbarvovači). Pro speciální aplikační problémy nabízíme naše technicko-poradenské služby.

Podklad	Příprava podkladu
staré omítky	místa opravená novou omítkou po dostatečném proschnutí odborně fluatovat a poté omýt
nové vápenno cementové omítky	viz „Příprava podkladu“
nové vápenné omítky	viz „Příprava podkladu“
staré únosné disperzní nátěry	lesklé plochy zdrsnit
staré únosné omítky na bázi umělé pryskyřice	viz „Příprava podkladu“
staré nátěry a vrstvy vápenných a minerálních barev	očistit tlakovou vodou, aby se odstranily uvolněné a již nedržící staré nátěry



### Důležitá upozornění

Vzhledem k tomu, že materiál Prince Color® Multi Top FM je propustný pro CO<sub>2</sub>, nedoporučuje se jej použít jako ochranný nátěr na beton. Při práci a po zpracování ve vnitřních prostorech zajistit dostatečné větrání. Materiál používat jen k danému účelu. Pracovní nářadí a pracovní nádoby se ihned po použití omyjí vodou.

### Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst. Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou

pomoc. Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem. Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut a vyhledat lékařskou pomoc. Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení. Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

### Pokyny architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

---

#### BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim  
tel.: +420 469 607 111  
fax: +420 469 607 112  
e-mail: info.cz@basf.com  
www.basf-sh.cz

#### Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 469 607 160  
fax: +420 469 607 161  
+420 467 607 118  
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese [www.basf-sh.cz](http://www.basf-sh.cz)