

Prince Color Z 301 DK

Disperzní lepidlo připravené k okamžitému použití, bez obsahu cementu, k lepení polystyrenu a desek z tvrdé pěny. Podkladem mohou být dřevotřískové desky, osinkocementové desky, desky ze štěpků a překližky.

Technická data	
Měrná hmotnost	cca 1, 49 g/cm ³
Materiálová báze	terpolymerisát / Acryl-kopolymerisát
Barevný odstín	šedobílý
Stupeň lesku / povrch	matný
Struktura	hladká
Velikost balení	20 kg
Skladování	V chladu, chránit před mrazem, načaté obaly dobře uzavřít a brzy spotřebovat
Způsoby zpracování	Materiál se nanáší ručně za pomoci nerezového hladítka s ozubem 4x4 mm. Materiál stahovat potom v ploše pod úhlem 45°. Nanášení airless je možné čerpadlem s dlouhým zdvihem. (Nezpracovávat na přímém slunečním záření a silném větru)
Teplota pro zpracování	nezpracovávat při teplotě pod +5 °C (teplota vzduchu a objektu)
Spotřeba	0,8 – 1,1 kg/m ² Maximální síla vrstvy může být 4 mm. Spotřeby jsou orientační hodnoty, za které nemůže být převzata žádná záruka, protože každý povrch vykazuje jiné vlastnosti, které spotřebu ovlivňují.
Doby schnutí (+20 °C, 65 % rel. vlhkost vzduchu)	málo savé podklady (desky zpevněné proti posunu): po 4 – 8 hodinách, nesavé podklady: po 1 – 2 dnech
Doba odvětrání	není třeba
Ředění	maximálně 3% vody objemově
Čistění náradí	vodou ihned po použití
Označení druhu nebezpečí	viz platný bezpečnostní list

Příprava podkladu

- Podklad musí být nosný, pevný, suchý (do 8 % vlhkosti), nesmí mít na sobě stopy po silikonu, vosku, mastnoty apod. (dle DIN 18363, zejména kapitola 3.1.1)
- Při lepení desek z tuhé pěny (EPS), PUR-pěny apod., na podklad z překližky, dřevotřísky, dřeva, cementotřískových desek a sádrovic, není potřeba žádná úprava podkladu.

Postup při zpracování

- Desky celoplošně potáhneme vrstvou lepidla Prince Color Z 301 DK za použití zubového hladítka (špachtle) o velikost zubu 4 mm.
- POZOR! Desky musí být lepené na vazbu!

Důležitá upozornění

- Používat jen k danému účelu.
- Dodržovat běžné bezpečnostní podmínky a ochranu zdraví při práci.
- Při lepení desek ve vnitřním prostředí zajistit během práce a několik hodin po dokončení práce dostatečné větrání.

Bezpečnostní pokyny

- Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.
- Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.
- Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.
- Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut a vyhledat lékařskou pomoc.
- Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.
- Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.
- Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice.
- Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém.
- Používat ochranný oděv.



Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu

- Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění, kód odpadu 08 02 03, kat. „O“

- Kontaminovaný obal – po důkladném vyčištění lze znovu použít; jinak jako plastový obal, kód odpadu 15 01 02, kat. „O“
- Při styku s vodou zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace.

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši radu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních / smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz