

Prince Color[®] Multiputz UP

Speciální aditivum pro zpracování akrylátových a silikonových pastovitých omítek a bezcementových disperzních lepidel při teplotách od +1 °C do +5 °C.

Rozsah použití

Aditivum Prince Color[®] Multiputz UP zlepšuje odvod odpařování vody a urychluje vytvrzení silikonových a akrylátových omítek a disperzních lepidel za teplot od +1 °C a vysokého rosného bodu vzduchu (až 99 %).

Prostředek výrazně omezuje možnost výluhů pomocných látek a kolorantů při aplikaci pastovitých omítek za nepříznivých povětrnostních podmínek. V případě disperzních lepidel zkracuje dobu jejich schnutí.

POZOR! Není vhodné používat pro syté tóny míchané do bezbarvých bází omítek (báze 3). Přísada je bílá a mírně zesvětluje aplikovaný materiál (probarvenou pastovitou omítku). Proto namíchaný materiál s aditivem Prince Color[®] Multiputz UP zpracovávat vždy na ucelené plochy fasád.

Technická data

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Složení | směs speciálních aditiv |
| Ph hodnota | 11 |
| Hustota při +20 °C | 3–3,2 g/cm ³ |
| Odstín | bílá |
| Balení | papírový sáček o obsahu 0,5 kg |

Dávkování

Prince Color[®] Multiputz UP o obsahu 0,5 kg v mícháme do 25 kg bílé anebo již probarvené pastovité omítky. Směs mícháme pomaluběžným míchadlem (do 450 ot/min) po dobu nejméně 3 minut, pak necháme 3–5 minut odstát a znovu krátce promícháme.

Takto je směs připravena k aplikaci.

Doba zpracování

Takto připravenou směs s obsahem aditiva Prince Color[®] Multiputz UP je nutné zpracovat při teplotě od +1 °C do +5 °C nejpozději do 2 hodin. Delší doba pro zpracování není přípustná.

Vyšší teploty (nad +10 °C) urychlují vytvrzování a zasychání směsi. Omítka je odolná povětrnostním vlivům po 24 hodinách (během tohoto času nesmí teplota klesnout pod +1 °C).

Ředění

Neředí se.

Čištění náradí

Ihned po použití omýt vodou. Po zaschnutí směsi lze čištění provádět pouze mechanicky.

Skladování

Skladovat v suchu, chránit před vlhkem, otevřené balení brzy spotřebovat, cca do 6-ti měsíců od data výroby.

Bezpečnostní opatření

Prince Color[®] Multiputz UP má mírně alkalický charakter. Dráždí pokožku, může způsobit vážné poškození očí. Při dlouhodobém kontaktu s pokožkou může mít senzibilizační účinky.

Používejte ochranný oděv, brýle a gumové rukavice. Při zasažení očí je vymývejte okamžitě silným proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při podráždění pokožky vyhledejte lékařskou pomoc a potřísněný oděv uložte na místo určení.

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161
+420 467 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradnu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz