

Technický list č.: 2402

Prince Color® Multi Top Elastik G

Špachtlovací hmota s vlákny.

Rozsah použití

- Pro exteriéry i interiéry.
- Špachtlovací tmel na praskliny v omítce.
- Je součástí systému „Elastik G“

Vlastnosti produktu

- Elastický tmel se skelným vláknem.
- Překlenuje trhliny v omítce a betonu, vzniklé technickými závadami.
- Elastický až do – 20°C.
- Nevhodný na trhliny vzniklé statikou budov.
- Odolný povětrnostním vlivům.

Technická data

Materiálová báze	speciální akrylová pryskyřice s parciálním UV- a oxidativním (duálním) zesílením
Hustota/ objemová hmotnost	cca 1,23 g/cm ³
Barevný odstín	krémově bílý
Stupeň lesku/povrch	-
Struktura	jemná drsná
Zpracování	špachtlování
Teplota zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	nezpracovávat při teplotě pod +5°C a na přímém slunci
Spotřeba *	dle hloubky trhlinek, přesnou spotřebu lze určit dle zkoušky na objektu
Doba schnutí (20°C/ 65 % rel. vlhkosti vzduchu)	dle počasí, hloubky a šířky trhlinek – počítat s dobou až 5 dnů do dalšího prachovního chodu
Barevné tónování	-
Ředění	zpracovávat v dodané konzistenci

* Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu – tu je třeba vyzkoušet přímo na objektu.

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, čistý a únosný. Volné zbytky barev a části omítky odstranit. Nová omítka musí být proschlá. Opravená místa omítky a alkalické podklady odborně fluatovat. Pískovitá místa na omítce, betonu a vláknitém betonu zpevnit materiálem Prince Color® Multigrund PGS. Nátěry vápenatými a minerálními barvami mechanicky odstranit. Soudržné lakové nátěry zdrsňit nebo nalouhovat. Podklad následně napustit zředěným materiálem Prince Color® Multigrund PGS. Větší trhlinky vyškrábat, zbavit prachu a natřít základním nátěrem materiálem Prince Color® Multigrund PGS.

Vyzkoušet si vhodnost podkladu jakožto nosiče nátěru.

Zpracování

Po minimálně 24 hodinovém prosychání základního nátěru nanášet nerezovým hladítkem nebo špachtlí. K vyplnění hlubokých trhlinek lze do špachtlovací hmoty Prince Color® Multi Top Elastik G přidat jemný, suchý křemenný písek (max. 50%). Okraje špachtlovaných míst vyrovnat vlhkým štětcem. Před dalšími kroky dbát na dobré proschnutí.

Následné nátěry

Materiál Prince Color® Multi Top Elastik T - viz příslušné technicko-zpracovatelské údaje.



Všeobecně

Sestavu nátěrů provést zásadně optimálním a vyzkoušeným systémem Elastik G. Špachtlování materiálem Prince Color® Multi Top Elastik G se musí provést až po provedení základního nátěru materiálem Prince Color® Multigrund PGS.

Po vyšpachtlování pak provést celoplošný nátěr materiálem Prince Color® Multi Top Elastik T - viz příslušné technicko-zpracovatelské údaje. Materiál Prince Color® Multigrund PGS nepoužívat na podkladech s polystyrenem!

Důležitá upozornění

Pokud se v podkladu vyskytnou trhlinky ve zvýšené míře, je třeba použít skelnou tkaninu nebo jiné bandážovací materiály. V těchto případech si vyžádejte poradou našeho technického oddělení. Materiál není vhodný pro vodorovné plochy zalité vodou. Používat jen k danému účelu. Během zpracování i poté ve vnitřních prostorech zajistit dostatečné větrání. Pracovní náradí a pracovní nádoby se čistí ihned po práci vodou.

Balení a skladovatelnost

- Balení 4 kg a 12,5 kg PVC kanystry.
- Skladovat v suchém a zatepleném skladu cca 12 měsíců od data výroby. Nádoby uchovávat dobře uzavřené. Chránit před vlhkem.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu

- Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění, kód odpadu 08 02 03, kat. „O“.
- Kontaminovaný obal – po důkladném vyčištění lze znovu použít; jinak jako plastový obal, kód odpadu 15 01 02, kat. „O“.
- Při styku s vodou zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace.

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161
+420 467 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradou. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz