

Technický list č.: 2401

Prince Color® Multi Top Elastik T

Krycí, elastický fasádní nátěr.

Rozsah použití

- Vhodný na popraskané omítkové podklady ve venkovním prostředí.
- Vhodný pro typ omítek P Ic, II a III.
- Pro vnitřní i vnější použití.

Vlastnosti produktu

- Překlenuje trhliny.
- Dobře kryje.
- Odolný alkáliím.
- Hydrofobní.
- Vysoce difúzní.
- Samočisticí efekt.
- Trvale elastický a odolný proti UV záření.
- Lze tónovat i v systému tónování BASF.
- Elastický do -20 °C.

Technická data

Materiálová báze	speciální akrylová pryskyřice
Hustota/ objemová hmotnost	standardně: cca 1,30 g/cm ³ MIX: cca 1,33 g/cm ³
Barevný odstín	standardně: bílá MIX: až 12 000 barevných odstínů
Stupeň lesku	matný
Struktura	hladká
Teplota zpracování	nad +8°C (teplota podkladu a objektu) (Nezpracovávat na přímém slunci, za sucha a za teplého počasí)
Spotřeba (na 1 nátěr)*	300-500 ml/m ²
Doba schnutí (20°C/ 65 % rel. vlhkosti vzduchu)	přetíratelný po cca 8 hod. úplné přikotvení k podkladu po cca 4–5 dnech. (Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí)
Barevné tónování	v systému tónování BASF
Ředění	vodou

* Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu – tu je třeba vyzkoušet přímo na objektu dle normy DIN 53220.

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, suchý, bez mastnot, silikonu a prachu.

Nové podklady:

Nečistoty se odstraní a místa vyčistí. Solné výkvěty odstranit.

Staré podklady:

Plochy se otryskají vodou (mechanicky nebo proudem páry). Při napadení houbami nebo řasami je třeba provést speciální důkladné očistění a ošetření prostředkem Prince Color® Multi Top FC. Při výskytu trhlinek doporučujeme naše speciální vyplňovací materiály. Volné části, jakož i nesoudržné staré nátěry a vrstvy odstranit.

Pro speciální aplikační problémy nabízíme naše technicko-poradenské služby.

Zpracování

Penetrace (venku):

Neatřené, pevné a slabě savé podklady, nová omítka:

Prince Color® Multigrund PGS venku, Prince Color® Multigrund PGM uvnitř.

Staré omítky (pískové, silně savé, nesouměrně savé), staré minerální nátěry: Penetraci provést Prince Color® Multigrund PGS dosyta a rovnoměrně.

První nátěr: 1x Prince Color® Multi Top Elastik T naředit max. 10 % vodou.

Krycí vrstva: 1–2x Prince Color® Multi Top Elastik T naředit max. 5 % vodou.



Podklad	Příprava podkladu venku	Příprava podkladu uvnitř
Nové omítky (PG I, II + III)	Po důkladném proschnutí není nutno provést na nasákových podkladech žádnou předúpravu, i když však mírně moučnaté nebo solné vrstvy poněkud zeslabují přilnavost – zde je nutno podklad odpovídajícím způsobem připravit, což se dá provést mj. odbornou flautací.	viz venkovní použití
Staré omítky (PG I, II + III)	Celou plochu důkladně otryskat párou. Opravy omítky provést stejným materiálem. Vyspravená místa s novou omítkou nechat dostatečně proschnout, pak odborně flautovat a omýt.	viz venkovní použití
Pohledové zdivo	V exteriérech je vhodné jen mrazu-vzdorné, bezvadně vyspáované zdivo. Nové zdivo musí projít dostatečně dlouhou dobou vyschnutí (min. 3 měsíce). Vysrážené soli zasucha okartáčovat a od-stranit odbornou flautací.	
Staré minerální barevné nátěry	Nesoudržná místa důkladně mechanicky odstranit a místa zbavit prachu. Poté vše řádně očistit.	viz venkovní použití

Balení a skladovatelnost

- Balení 3 l a 9 l PVC kanystr.
- Skladovat v suchém a zatepleném skladu cca 12 měsíců od data výroby. Nádoby uchovávat dobře uzavřené. Chránit před vlhkem.

Důležitá upozornění

Před zpracováním důkladně zamíchat. Okolní místa chránit před ušpiněním. Při postříkání skla, přírodního kamene, kabřince atd. může dojít ke vzniku skvrn.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu

- Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění, kód odpadu 08 02 03, kat. „O“.
- Kontaminovaný obal – po důkladném vyčištění lze znovu použít; jinak jako plastový obal, kód odpadu 15 01 02, kat. „O“.
- Při styku s vodou zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace.

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (přijem objednávek)

tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161
+420 467 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz