

Prince Color® Antigrffiti

Ochranný nátěr proti sprayerům.

Popis produktu

- Bezbarvý ochranný nátěr odpuzující vodu, oleje a různé druhy barev.

Rozsah použití

- K ošetření minerálních a disperzních stavebních podkladů (vápencový kámen, cihly, přírodní kámen, omítky a beton – natřený např. i fasádními materiály) na spodních částech fasád.
- Nátěr lze snadno odstranit tlakovým ostříkáním horkou vodou (cca 50-70 °C/cca 60 bar).

Technické údaje

Materiálová báze	PUR-Acryl Kopolymer disperze, bez silikonu a vosků
Měrná hmotnost	cca 1,03 kg/m ³ DIN 51757
Barevný odstín	bezbarvý
Stupeň lesku	hedvábně lesklý
Teplota zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	nesmí klesnout pod +8 °C, max. +30 °C (Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí)
Spotřeba (na 1 nátěr)*	200-600 ml/m ² , dosyta natírat nebo stříkat v dodané konzistenci
Doba schnutí (20°C/65% rel.vlhkosti vzduchu)	cca 2 hod.
Barevné tónování	-
SD-Wert	0,31
Ředění	-
Čištění náradí	ihned po použití teplou vodou
*Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu (vyzkoušet přímo na objektu dle normy DIN 53220).	

Balení a skladovatelnost

- Balení 5, 10 l plastový kanystr.
- Skladovat v suchém a zatepleném skladu cca 12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených nádobách.

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, bez mastnot, rzi a prachu. Staré nátěry odstranit. Vzhledem k eventuelnímu zintenzivnění barevného tónu lze doporučit provedení zkušebního nátěru na malé ploše. Materiál Prince Color® Antigrffiti sytý nanášet natíráním nebo stříkáním.

Odstraňování: Znečištěné plochy předem ošetřené materiálem Prince Color® Antigrffiti, lze odstranit horkou vodou (cca 50-70 °C) a tlakovým stříkáním (cca 60 bar). Pro jednoduché odstranění skvrn např. sprayerových barev, nanese na tyto plochy prostředek Prince Color® Antigrffiti Cleaner a po krátkém působení (1-5 min, v závislosti na teplotě) narušený nátěr setřeme měkkým hadříkem. Při silnější vrstvě nátěru postup opakujeme. Následně plochu opláchneme horkou vodou s přísadou saponátu.

Po vyčištění a vyschnutí podkladu lze provést nové ošetření materiálem Prince Color® Antigrffiti (dbát na místní nebo zákonné podmínky, zejména s ohledem na odstraňování do odpadních vod).

Důležitá upozornění

Nepoužívat na podlahy.

Pozor! Při sytých barevných odstínech může dojít při přetření ke zvýraznění podkladní vrstvy.

Materiál před použitím dobře rozmíchat. Rozdílné šarže a dodávky před použitím navzájem smíchat. Materiál používat jen k danému účelu.

Během zpracování v uzavřených prostorech zajistit dostatečné větrání.

Spotřeba na nátěr nesmí být nižší než 220 ml/m² na hladké ploše.

V případě vícenásobných nátěrů je třeba tento nátěr nanášet vždy až po zaschnutí první vrstvy.

V případě slabé vrstvy ochranného nátěru Prince Color® Antigrffiti, např. na drsných podkladech může být problém s odstraněním sgraffiti.

Spotřeba na různých typech podkladu:

Klinker pásky	cca 150-200 ml/m ² (30-40 μm suchého filmu)
Cihla, pískovec	cca 250-300 ml/m ² (50-60 μm suchého filmu)
Granit	cca 150-200 ml/m ² (30-40 μm suchého filmu)
Mramor, beton	cca 300-400 ml/m ² (60-80 μm suchého filmu)
Strukturované podklady (hrubé omítky, nátěry na strukturovaných podkladech)	cca 400-600 ml/m ² (80-120 μm suchého filmu)

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (např. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čistícím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Nevedechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům:

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu:

Všechny informace o likvidaci prázdných obalů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předsmulvních / smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz