

# Prince Color Multiputz KA

Disperzní omítka pro exteriéry i interiéry.

## Rozsah použití

- Dekorativní úprava minerálních podkladů.
- Úprava osinkocementových a cementotřískových desek.
- Konečná úprava zateplovacích systémů.

## Vlastnosti

- Lehce se zpracovává.
- Odolává silným deštům, UV-záření, stálobarevná.
- Difúzní.
- Bez viditelného nastavení lze zpracovávat ve velkých plochách.

## Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, zbavený tuků, vosků, silikonů a prachu.

**Nové podklady:** Odstranit nečistoty a plochy očistit. Odstranit i event. se vyskytující sintrové nerovnosti.

**Staré podklady:** Plochy očistit za sucha nebo mokrou cestou (mechanicky nebo proudem páry). Při napadení houbami nebo řasami je třeba provést speciální důkladné očištění a dodatečné ošetření prostředkem Prince Color Multitop FC. Odprýskávající či nesoudržné staré nátěry a vrstvy odstranit, a pak očistit (mechanicky nebo vhodnými odbarvovači). Pro speciální aplikační systémy nabízíme naše technicko-poradenské služby.

## Zpracování

### Mezinátěr:

1x materiálem Prince Color Multigrund PGU zředěným vodou 1:1.

### Krycí nátěr:

Materiálem Prince Color Mutliputz KA v dodané konzistenci.

## Důležitá upozornění

Vzhledem k použití granulátů z přírodního kameniva jsou možné malé odchylky mezi různými dodávkami (výrobními šaržemi). Pro jednu a tutéž plochu proto použít jen materiál téhož čísla šarže. K rozmíchání materiálu Prince Color Mutliputz KA používat jen pomaloudoucí nebo ruční míchadla. Používat jen k danému účelu. Během zpracování i poté v uzavřených prostorech zajistit dostatečné větrání. Pracovní nářadí a pracovní nádoby se ihned po použití čistí vodou.

## Balení a skladovatelnost

- Balení 25 kg plastový kbelík.
- Skladovat v suchém a zatepleném skladu, v pevně uzavřených nádobách 12 měsíců od data výroby. Načaté nádoby dobře uzavírat a brzy spotřebovat.



## Technická data

Materiálová báze	terpolymerizát/ akryl - kopolymerizát
Objemová hmotnost (DIN 53217, 20°C)	cca 1,62 g/cm <sup>3</sup>
Barevný odstín	bílý
Stupeň lesku	matný
Zpracování	v dodané konzistenci natahovat nerezovým hladítkem a ihned strukturovat dle přání válečkem, špachtlemi, kartáči, tupovacími nožičky, apod. Maximální tloušťka vrstvy 8 mm. Neomývat dokud je vrstva ještě příliš vlhká – nebezpečí trhlinek.
Teplota zpracování/teplota podkladu	Nezpracovávat při teplotě pod + 5 °C; nezpracovávat na přímém slunci
Spotřeba (na 1 vrstvu)	2,5-4,0 kg/m <sup>2</sup> – přesnou spotřebu stanovit dle zkušebního nátěru
Doba schnutí (20°C/65 % rel.vlhkosti vzduchu) *	povrch proschne po cca 24 hod. (za chladnějšího počasí počítat s delší dobou)
Barevné tónování dle vzorkovníků BASF	např. Trend + Style, Wand + Fassade, Color Sensation) (max 5% vol.) intenzivnější barevné odstíny namíchá výrobce. Po proschnutí je materiál o 2 stupně tmavší. Barevnou bilanci ovlivňuje zvolený odstín.
Ředění	zpracovat v dodané konzistenci

*\*Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu – tu je třeba vyzkoušet přímo na objektu.*

## Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu příznaků nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst. **Při nadýchání:** Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc. **Při styku s kůží:** Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem. **Při zasažení očí:** Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut a vyhledat lékařskou pomoc. **Při požití:** Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení. Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. **Při nástřiku** použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.



Podklad	Příprava podkladu		Základní nátěr
	vnější	vnitřní	
nové omítky (typ II + III)	viz „Příprava podkladu“. Omítky dle technologických zásad nechat dostatečně zatvrdnout.		pokud je nutno: vnější: Prince Color Multigrund PGM
staré omítky	místa opravená novou omítkou po dostatečné době vyschnutí odborně fluatovat a poté omýt		vnější: Prince Color Multigrund PGM
sádrové stavební desky a prvky, sádrokart. desky, sádrové a hotově dodávané omítky (typ IV)		event. sintrový povrch a groty obrousit (platí pro omítky)	Prince Color Multigrund PGM
nový těžký beton	znečištění od šalovacího oleje, tuků a vosků odstranit fluatační pěnou nebo otryskáním párou		vnější: Prince Color Multigrund PGM vnitřní: Prince Color Multigrund PGM
starý těžký beton	malá poškozená místa a spáry vyspravit materiálem Prince Color Z301 DS		vnější: Prince Color Multigrund PGM vnitřní: Prince Color Multigrund PGM
plynobeton	viz „Příprava podkladu“.		Prince Color Multigrund PGM
desky z vláknitého cementu	viz „Příprava podkladu“.		Prince Color Multigrund PGM (volně vestavěné desky včetně zadní strany a hran)
cihlové zdivo	vyžádat si technickou poradou	očistit a zbavit prachu	Prince Color Multigrund PGM
zdivo z vápence	vyžádat si technickou poradou	u nového zdiva dodržet min. 3 měsíce dobu proschnutí, vyplnění spár musí být bezvadné	Prince Color Multigrund PGM
dřevěné, lisované dřevotřískové a třískové desky a překližky	vyžádat si technickou poradou	přírodní desky odpovídajícím způsobem připravit	Prince Color Multitop ISO
staré únosné laky a disperzní nátěry	lesklé plochy zdrsnit nebo nalouhovat		Prince Color Multigrund PGU
staré vápenaté a minerální barevné nátěry a vrstvy	důkladně mechanicky odstranit a zbavit prachu	pokud možno mechanicky odstranit a zbavit prachu	Prince Color Multigrund PGU
nátěry křehkými barvami		důkladně omýt	viz odpovídající podklad
tapety		beze zbytku odstranit, spáry vyplnit plnidlem či špachtlovací hmotou	viz odpovídající podklad
ETICS	viz „Příprava podkladu“ (nový podklad)	viz „Příprava podkladu“ (nový podklad)	Prince Color Multigrund PGU

### Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

### Pokyny pro odstraňování odpadů

Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

- Přípravek jako odpad – 080 203 Vodné suspenze obsahující keramické materiály, kat. O
- Kontaminovaný obal – kód 150 102 Plastové obaly, kat. O
- Při styku s vodou zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace.

**BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.**  
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim  
tel.: +420-469 607 111  
fax: +420-469 607 112  
e-mail: info.cz@basf.com  
www.basf-sh.cz

**Zákaznický servis (příjem objednávek)**  
tel.: +420-469 607 160  
fax: +420-469 607 161  
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradou. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních / smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese [www.basf-sh.cz](http://www.basf-sh.cz)