

Prince Color[®] Multiputz UP

Speciální aditivum pro zpracování akrylátových a silikonových pastovitých omítek a bez cementových disperzních lepidel při teplotách od +1 °C do +5 °C

Rozsah použití

Aditivum Prince Color[®] Multiputz UP zlepšuje odvod odpařování vody a urychluje vytvrzení silikonových a akrylátových omítek a disperzních lepidel za teplot do +1 °C a vysokého rosného bodu vzduchu (až 99 %). Prostředek výrazně omezuje možnost výluhů pomocných látek a kolorantů při aplikaci pastovitých omítek za nepříznivých povětrnostních podmínek. V případě disperzních lepidel zkracuje dobu jejich schnutí.

POZOR! Není vhodné používat pro syté tóny míchané do bezbarvýchází omítek (báze 3). Namíchaný materiál zpracovávat vždy na ucelené plochy fasád.

Technická data

Složení	Směs speciálních aditiv
Ph hodnota	11
Hustota při +20 °C	3–3,2 g/cm ³
Odstín	Bílá
Balení	Papírový sáček o obsahu 0,5 kg

Dávkování

Prince Color[®] Multiputz UP o obsahu 0,5 kg v mícháme do 25 kg bílé anebo již probarvené pastovité omítky. Směs mícháme pomaluběžným míchadlem (do 450 ot/min) po dobu nejméně 3 minut, pak necháme 3–5 minut odstát a znovu krátce promícháme. Takto je směs připravena k aplikaci.

Doba zpracování

Takto připravenou směs s obsahem aditiva Prince Color[®] Multiputz UP je nutné zpracovat při teplotě od +1 °C do +5 °C nejpozději do 2 hodin. Delší doba pro zpracování není přípustná.

Vyšší teploty (nad 10 °C) urychlují vytvrzování a zasychání směsi. Omítka je odolná povětrnostním vlivům po 24 hodinách (během tohoto času nesmí teplota klesnout pod +1 °C).

Ředění

Neředí se.

Čištění nářadí

Okamžitě po použití omýt vodou. Po zaschnutí směsi lze čištění provádět pouze mechanicky.

Bezpečnostní opatření

Prince Color Multiputz[®] UP má mírně alkalický charakter. Dráždí pokožku, může způsobit vážné poškození očí. Při dlouhodobém kontaktu s pokožkou může mít senzibilizační účinky.

Používejte ochranný oděv, brýle a gumové rukavice.

Při zasažení očí je vymývejte okamžitě silným proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při podráždění pokožky vyhledejte lékařskou pomoc a potřísněný oděv uložte na místo určení.

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních / smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz