

# Prince Color<sup>®</sup> Multigrund PGU UP

Speciální přísada – aditivum pro urychlení schnutí disperzní penetrace s obsahem granulátu Prince Color<sup>®</sup> Multigrund PGU při aplikacích za nízkých teplot od +1 °C do +8 °C.

## Použití přípravku

Aditivum **Prince Color<sup>®</sup> Multigrund PGU UP** po přidání do penetračního nátěru **Multigrund PGU** a následném krátkém promíchání (2 min.), výrazně urychlí zasychání penetračního nátěru o více než 1/3 času, při nízkých teplotách od +1 °C do +8 °C a vysokého rosného bodu vzduchu. Použití je vhodné např. pod pastovité omítky. Obsah těkavých látek zrychluje odvod vody ze směsi, a tak i vlastní vytvrzení penetrace. Zpracovatelnost penetrace po přidání aditiva Prince Color<sup>®</sup> Multigrund PGU UP není výrazně časově omezena. Vzhledem k odpařování aditiva a zajištění kvality penetračního nátěru doporučujeme takto připravenou směs zpracovat nejpozději do 5 dnů od smíchání s přípravkem. **Delší doba skladování znehodnocuje užité vlastnosti přípravku a produktu!**

**Pozor! Přípravek je určen pouze pro profesionální použití!** Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.

## Technická data

Složení	Obsahuje Propan -2-ol
Hustota při +20 °C	0,786 g/ml
Dávkování	0,5 l Multigrund PGU UP na 20 kg penetrace Multigrund PGU
	0, 125 l Multigrund PGU UP na 5 kg penetrace Multigrund PGU
Zasychání	cca 6–8 hod. (při teplotě +1 °C, 95 % rel. vlhkosti vzduchu) Aplikace dalších vrstev po 8 hod.

## Balení

1 l, plastová PE láhev

## Skladování

V suchém skladu po dobu min. 12 měsíců, chránit před teplotami nad +23 °C. Otevřené obaly dobře uzavřít a brzy spotřebovat. Chránit před dětmi!

## Ředění

Neředí se.

## Čištění náradí

Okamžitě po použití omýt vodou.

## Bezpečnostní opatření

**Pozor, aditivum a jeho páry jsou vysoce hořlavé i za nízkých teplot! Páry jsou po smíchání se vzduchem při vyšší koncentraci výbušné! Při manipulaci s tímto přípravkem nejezte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň! Pozor na jiskřící elektrická zařízení a statickou elektřinu!**

**Manipulujte s přípravkem v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné, nitrilové rukavice a ochranné brýle nebo ochranný, obličejový štít.**

### Při nadýchání:

Postiženého přepravit na čerstvý vzduch a udržovat v klidu. Při dýchacích potížích zajistit podporu dýchání a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

### Při styku s kůží:

Důkladně omyjte mýdlem a vodou. V žádném případě nepoužívejte rozpouštědlo. Pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

### Při kontaktu s očima:

Zasažené oči vyplachujte po dobu nejméně 15 minut pod tekoucí vodou, konzultujte s očním lékařem. Jsou-li u postiženého nasazeny kontaktní čočky, vyjměte je.

### Při požití:

Vypláchněte si ústa a potom vypijte hodně vody. Nevyvolávejte zvracení kvůli nebezpečí aspirace (vdechnutí do plic). Zvracení vyvolejte jen na příkaz toxikologického střediska nebo lékaře.

**Potřísněný oděv a kontaminované obaly odložte na místo určené k likvidaci odpadů.**

**Přípravek používejte jen k danému účelu. Jiná použití přípravku nejsou přípustná!**

**Ostatní bezpečnostní údaje:** Viz platný BL výrobku.



The Chemical Company

---

**BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.**

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

tel.: +420 469 607 111

fax: +420 469 607 112

e-mail: [info.cz@basf.com](mailto:info.cz@basf.com)

[www.basf-sh.cz](http://www.basf-sh.cz)

**Zákaznický servis (příjem objednávek)**

tel.: +420 469 607 160

fax: +420 469 607 161

+420 467 607 118

e-mail: [objednavky.cz@basf.com](mailto:objednavky.cz@basf.com)

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese [www.basf-sh.cz](http://www.basf-sh.cz)  
Vydáno: září 2011

Novým vydáním pozbývá staré platnost.

