

RHEOBUILD 1265 (Woerment FM 265)

Superplastifikační přísada pro prefabrikáty s požadavkem na pohledový beton. Příklad odpovídá normě EN 934–2. Příklad je možno používat pro prosté betony, železobetony a předpjaté betony.

Použití

- **RHEOBUILD 1265** je superplastifikační přísada pro betony z výchozí tuhé směsi obecně.
- Takto vyrobené betony se vyznačují zvýšenými počátečními pevnostmi a velmi dobrou pohledovou plochou.

Působení

- **RHEOBUILD 1265** způsobuje jemnější rozptýlení cementových částic, čímž vznikne homogenní cementový film nižší hustoty, který snižuje třecí síly v betonu.
- **RHEOBUILD 1265** lze dosáhnout nadprůměrného ztekucení betonové směsi.
- Vyznačuje se také schopností zadržovat vodu v betonové směsi.
- **RHEOBUILD 1265** je vhodný k výrobě provzdušněného betonu a je ideálně kombinovatelný s provzdušňovací přísadou **MICRO-AIR 125 a MICRO-AIR 113**.

Technické údaje

vzhled	tmavě hnědá tekutina
obj. hmotnost (při +20 °C)	1,26 g/cm ³ ± 0,03
teplota zpracování	od +1 °C
obsah chloridů	≤ 0,1 % hm

Zpracování

V betonárně je vhodnější přidat přísadu společně s poslední třetinou záměsové vody, než dodatečně do hotové betonové směsi. Ideální je zamíchat plastifikátor přímo na staveništi bezprostředně před vyprázdněním automixu.

V každém případě je nutné dodržet minimální dobu míchání:

- v případě přidání v betonárně: 1 min. (dle intenzity míchacího jádra)
- v případě zamíchání v automíchači: 5–8 min. (dle množství betonu)

Při současném použití přísady od jiného výrobce je nutno odzkoušet jejich vzájemnou snášenlivost.

Dávkování

Účinné dávkování obecně je mezi 0,1–2,5 % kg cementu.

Konkrétní dávkování je závislé na množství faktorů, např. požadované zpracovatelnosti, druhu cementu, použité technologii výroby atd.

Před použitím je nutné provést průkazní zkoušku dle ČSN EN 206–1.

Bez těchto zkoušek je nutné uvažovat jako max. dávkování 2,5 % kg cementu.

Skladování

Chraňte před mrazem a znečištěním!

Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba, +20 °C) zaručuje výrobce trvanlivost min. 1 rok.

Balení

- kanystr 20 kg
- sud 200 kg
- kontejner 1000 kg

Bezpečnostní pokyny

Nevylévat do kanalizace. Při práci s produktem se doporučuje používat pracovní oděv a při přečerpávání ochranné brýle. Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachujte vodou. Při zasažení pokožky a oděvu: Odložit kontaminovaný oděv. Kůži omyjte větším množstvím vody, popř. dále ošetřete vhodným reparačním krémem. Při požití: Nevyvolávat zvracení. Vyhledat lékaře. Další podrobné údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu, který zasíláme na vyžádání.

Technická podpora

Příslušný spolupracovník firmy BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.



The Chemical Company

Dodatek: Údaje v tomto technickém listě vycházejí ze současného stavu znalostí a zkušeností. Vzhledem k různým vlivům při použití našich produktů není zpracovatel osvobozen od příslušného odzkoušení. Právně závazná garance jistých vlastností pro konkrétní případ použití není z tohoto technického listu vyvoditelná. Vstupní suroviny a produkty z nich vyrobené podléhají přísné podnikové kontrole. Všechny uvedené údaje jsou platné při běžných aplikacích. Záruku na kvalitu produktů lze převzít pouze v rámci dodacích a prodejních podmínek, ale ne za skladování a další zpracování. Při řešení zvláštních úkolů Vám jsou k dispozici dlouholeté zkušenosti naší laboratoře a technického oddělení.

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
F. V. Veselého 2760/7, 193 00 Praha 9
Hala D2
tel.: +420 226 212 050
fax: +420 226 212 071
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161
e-mail: objednavky.cz@basf.com

**Severní a Střední Čechy (Praha),
Jižní a Západní Čechy**
724 102 492

Sídlo společnosti:
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112

**Severovýchodní a Východní Čechy,
Morava**
721 732 856

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši radu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz
Vydáno: srpen 2010

Novým vydáním ztrácí staré platnost.