

# BITUFAST

Obalovaná drť pro použití za studena na finální vrstvu po usazení kanalizačních poklopů, vpustí a mostních odvodňovačů.

## Popis

BITUFAST je produkt na bázi bitumenu připravený k okamžitému použití, s kamenivem a plnivem dle speciální receptury o zrnitosti 0–4 mm.

## Rozsah použití

- Finální vrstva kolem kanalizačních poklopů, vpustí a mostních odvodňovačů.
- Finální vrstva na zásypy po výkopech.
- Opravy pojezdových ploch (parkoviště, dláždění, vjezdy).
- Drobné opravy (vjezdy do garáží, hřiště, parkové cesty).
- Opravy výtluků na vozovkách, dráhách, kolem žlábkových kolejnic apod.

## Vlastnosti

- Vhodný na asfaltový i betonový podklad.
- Vysoká přilnavost.
- Vytvrzení pouhým vystavením vzduchu a vlivem dopravy.
- Aplikace na suchý i vlhký povrch.

## Návod k použití

- Opravovaný povrch zamést, zbavit prachu, nesoudržných částic a přebytku vody.
- Před nanášením nevyžaduje BITUFAST žádnou přípravu (lze krátce promíchat míchadlem nasazeným na pomaluběžnou vrtačku).
- Při studeném počasí je nutno skladovat plechovky v místnosti při 20°C tak, aby výrobek měl při zpracování optimální konzistenci.
- Maximální tloušťka vrstvy 2-4 cm.
- Zhutňování se provádí nejlépe vibrační deskou (přes hrany zaříznutého výtluku) nebo válcem. Výrobek dosáhne svého konečného tvaru vlivem dopravy, proto se doporučuje otevřít provedený povrch pro dopravu ihned po jeho dokončení. Vrstvu BITUFAST je nutno provést tak, aby mírně vystupovala nad okolní povrch (nad konečnou kótu vozovky), protože dojde k jejímu sednutí vlivem hutnění dopravou.

## Důležitá upozornění

- Při vysoké teplotě prostředí by tloušťka vrstvy neměla přesáhnout 3 cm.
- Před nanášením nevystavovat výrobek přímým slunečním paprskům (v opačném případě se čas potřebný k vytvrzení prodlužuje).
- Nespotřebovanou plechovku je nutno pečlivě uzavřít a rychle spotřebovat – proces tvrdnutí začíná okamžikem kontaktu se vzduchem.

## Technická data

- |                   |  |
|-------------------|--|
| • Barva           | černý  |
| • Hustota         | 2 kg/dm <sup>3</sup>   |
| • Skladovatelnost | 6 měsíců v suchém skladu                                       |
| • Vytvrzování     | ihned po nanesení kontaktem se vzduchem, zhutněním a provozem. |
| • Zrnitost        | spec. kamenivo 0–4 mm  |
| • Tloušťka vrstvy | cca 20 – 40 mm   |
| • Balení          | 25 kg kbelík   |

## Bezpečnostní pokyny

BITUFAST obsahuje alifatické uhlovodíky a bitumenové modifikátory. Je vznětlivý. Při práci může vznikat explozní/lehce vznětlivá směs vzduch-pára. V dosahu zápalných látek nekouřit. Nevdechovat páry nebo aerosol (mlhovinu). Používat jen v dobře větrané místnosti. Při požití nevyvolávat zvracení. Ihned vyhledat lékařskou pomoc a předložit tento výrobní list, etiketu z balení nebo příbalový leták. Vyvarovat se kontaktu s kůží a očním kontaktem. Vytvrzený produkt se těžko odstraňuje z kůže.

### **Služby architektům a projektantům**

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

### **Odstraňování prázdných obalů**

Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

#### **BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.**

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim  
tel.: +420-469 607 111  
fax: +420-469 607 112  
e-mail: info.cz@basf.com  
www.basf-sh.cz

#### **Severní Čechy**

724 338 048  
724 525 335

#### **Východní Čechy**

724 358 390

#### **Západní Čechy**

602 583 793

#### **Jižní Čechy**

724 919 961

#### **Střední Čechy+Praha**

724 029 869  
602 136 612

#### **Severní Morava**

724 557 767  
602 529 935  
723 415 324

#### **Střední Morava**

724 521 175

#### **Jižní Morava**

602 583 789  
724 532 472

#### **Zákaznický servis (příjem objednávek)**

tel.: +420-469 607 160  
fax: +420-469 607 161  
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese [www.basf-sh.cz](http://www.basf-sh.cz)

Vydáno: leden 2008

Novým vydáním ztrácí staré platnost.